

SE60 (EPDM+EVA)

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

PROPRIETA'	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI
FISICHE			
Density	ISO 845	kg/m ³	60 ± 6
Water absorption (28 days)	DIN 53428	%	≤ 1
MECCANICHE			
Tensile elongation	ISO 1798	%	> 350
Tensile strenght	ISO 1798	kPa	> 400
Compressive strength	ISO 1798	kPa	10% >18
			25% >30
			50% >85
Compressione Set 23 °C, 22h, 25%	ISO 1856	%	after 0,5h ≤ 7
			after 24h ≤ 2
Dimensional stability	ISO 2796	%	< 5
Specifici volume resistance	DIN 60093	Ωcm	≥ 10 ¹⁵
TERMICHE			
Thermal conductivity	ISO 2581	W/Mk	at 10 °C 0,042
			at 40 °C 0,044
Horizontal burn rate (10mm)	FMVSS 302	mm/min	< 100
Working temperature range	ISO 2796	°C	-40 +75

Le informazioni e i dati riportati sono offerti in buona fede e ritenuti corretti. Tuttavia non viene assunta alcuna responsabilità per tali informazioni e dati, ne può essere presunta garanzia. Documento fornito in copia non controllata

Sede e stabilimento

Strada Alberassa 75, 10026 SANTENA - Tel +39.011/550.31.66 - Fax +39.011/550.31.45
Capitale sociale euro 1.500.000,00 i.v.

www.tekspan.it