

UNIMARC HOBBY

SMALTO ACRILICO IDRODILUIBILE PER DECORAZIONI E BRICOLAGE - INTERNO / ESTERNO

serie 301

DESCRIZIONE

UNIMARC HOBBY è un prodotto idrodiluibile composto da resine acriliche in dispersione acquosa e da pigmenti iridescenti stabili alla luce.

Ideale sia per la decorazione che per piccoli ritocchi nel fai da te.

Le resine con cui è formulato gli conferiscono ottima resistenza agli agenti atmosferici, dilatazione e adesione su svariati tipi di supporto.

Di facile applicazione, pronto all'uso, di impiego generale su svariati supporti esterni ed interni. Disponibile in vari colori.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su supporti all'interno e all'esterno quali: legno, metallo, materiali plastici, intonaco.

Per usi non regolamentati dal D. Lgs. 161/2006.

Il prodotto nelle confezioni da 0,750 L oro (0190), argento (0070) e rame (0160), rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Natura del Legante: copolimero acrilico in dispersione acquosa

-Solvente: acqua

-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,0-1,40 kg/l secondo le tinte

-Essiccazione: (25 °C e 65% U.R.): al tatto 3 ore, sovraverniciabile dopo 6 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in metallo:

- Verificare lo stato del supporto.

- Nel caso di superfici nuove sgrassare il supporto con idoneo diluente.

- In presenza di ruggine carteggiare, pulire dalla polvere e applicare uno strato di MARCOTECH AU METAL PRIMER cod. 3320807.

- Su superficie pulita ed asciutta procedere all'applicazione di UNIMARC HOBBY.

Superfici in legno:

- in presenza di vecchie verniciature asportare le parti sfoglianti e non ben aderenti.

- Livellare le irregolarità del supporto.

- Carteggiare e pulire.

- Su superfici più ampie applicare 1-2 strati di fondo UNIMARC FONDO UNIVERSALE cod. 3350019.

- Su superficie pulita e non umida procedere all'applicazione di UNIMARC HOBBY.

ATTENZIONE al trattamento su legni ricchi in tannino. Per ridurre la formazione delle macchie scure applicare il fondo isolante UNIMARC PRIMER ANTITANNINO cod. 3080001/0019.

Superfici in intonaco:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato.

- In presenza di muffe

- Rimuovere eventuali vecchie pitture non ben aderenti,

così come muffe, efflorescenze saline, strati elevati di pitture a calce o tempera, depositi di polvere.

- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con TAMSTUCCO cod. 9400006/9410110 o WALLSTUCCO cod. 9100019.

- Eseguire eventuali rasature su intonaco con idoneo rasante.

- Fissativare la superficie con il fissativo ATOMO cod. 8840001 o IDROFIS cod. 4700006.

- Applicare 1-2 strati di fondo uniformante DECORFOND cod. 3880019 in tinta.

- Su superficie pulita ed asciutta procedere all'applicazione di UNIMARC HOBBY.

Superfici in materiale plastico (PVC):

- Carteggiare la superficie per irruvidirla leggermente.

- Sgrassare con idoneo diluente.

- Su supporto pulito ed asciutto applicare 1-2 strati di fondo UNIMARC FONDO UNIVERSALE cod. 3350019.

- Dopo almeno 6 ore procedere con l'applicazione di UNIMARC HOBBY.

Su materiali plastici diversi dal PVC è opportuno verificare l'adesione con delle prove pratiche sul supporto specifico.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità del supporto: <10%

-Attrezzi:

.pennello per ritocchi e piccole superfici;

.su superfici medie e grandi, per una maggiore uniformità, applicare con rullo a pelo corto, spruzzo, spugna.

-Nell'applicazione a rullo eseguire la finitura applicandola nello stesso verso.

-Diluizione con acqua:

. a pennello, rullo e spugna pronto all'uso o massimo 5%;

. a spruzzo al 10-15%.

-Nr strati: almeno 2 strati.

-La pulizia degli attrezzi va effettuata con acqua subito dopo l'uso.

-Resa indicativa: circa 1 metro quadro per confezione da 0,125 L applicando uno strato di prodotto.

Per superfici più grandi circa 12-14 mq/l per strato su supporti lisci e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nei vari colori di cartella.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

UNIMARC HOBBY

SMALTO ACRILICO IDRODILUIBILE PER DECORAZIONI E BRICOLAGE - INTERNO / ESTERNO

serie 301

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Le mini-confezioni non rientrano nell'ambito del D. Lgs 161/2006.

Solo per le confezioni da 0,750 L:
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/I: pitture per effetti decorativi (base acqua): 200 g/l (2010)
UNIMARC HOBBY Contiene max: 200 g/l VOC

Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi delle normative in vigore. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare in luogo ben ventilato. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.