



Sicad s.p.A.

Via Caduti della Liberazione, 57  
21040 Uboldo (VA) – Italia  
Tel: +39 02 964121 Fax: +39 02 96412294  
Web: www.eurocel.it

## SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

# EUROCEL MSK 60

### DESCRIZIONE

Nastro per mascheratura per il settore edilizio e riparazione auto.

### DATI TECNICI

Supporto	Carta impregnata da 58g/m <sup>2</sup> ; bianca
Adesivo	Gomma naturale secca e resine

	Unità	Valore	Metodologia
Spessore totale	mm	0,125	PSTC 133
Adesività su acciaio	N/25mm	4,3	PSTC 101
Carico a rottura	N/25mm	85	PSTC 131
Allungamento a rottura	%	7,5	PSTC 131
Resistenza alla temperatura	°C	80°C (30 min)	=

### APPLICAZIONI

Nastro per mascheratura indicato per l'uso nel settore dell'edilizia e costruzioni, nell'industria e nel settore carrozzeria per lavori generici che non richiedano elevata resistenza alla temperatura. Rimozione consigliata entro le 48 ore.

Caratteristiche	Vantaggi	
Adesivo base gomma naturale secca e resine	✓ Buona adesività su superfici irregolari	✓ Resistente fino ad 80°C (30 min) ✓ Alla rimozione non lascia adesivo
Carta impregnata	✓ Compatibile con le più diffuse vernici e pitture ✓ Rimovibile senza rotture	✓ Massima conformabilità ✓ Lacerabile a mano

### CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONFORMITA'

Shelf life (durata) e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto; la temperatura consigliata è tra i 15° C ed i 25° C con Umidità Relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originari. Con temperature di stoccaggio inferiori ai 10° C si consiglia sempre il ricondizionamento del nastro prima dell'utilizzo. I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad S.p.A. su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicando alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Sicad S.p.A. declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed ad ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.

MK003IT\_REV06\_MSK60

Società Italiana Cellophane Adesivo  
P.I. e C.F. IT 00220060123  
Iscrizione R.E.A. Varese n. 129175  
Reg. Imprese Varese n. 00220060123  
Capitale Sociale € 15.000.000 i.v.